

MTPRIMER N

Fiche technique

DÉFINITION

01.

DESTINATION

02.

PRÉSENTATION

03.

MISE EN OEUVRE

04.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

05.

Le MTPRIMER N est un système époxy bi composant non solvanté.

Destiné à être utilisé comme primer d'accrochage sur béton sec et préparé par traitement chimique ou mécanique, ponçage, rabotage ou grenaillage.

Livré en kit pré dosé en 2 composants par :

	2Kg	5Kg	20Kg
Solution	1,620	4,050	16,200
Durcisseur	0,380	0,950	3.800
	2,000Kg	5,000Kg	20,000KG

Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé entre 10 et 30°C.

Application au rouleau laine à raison de 0,350 kg environ au m².
 Pour la mise en œuvre des MTFILM et MTFLEX, le primer sera appliqué la veille.
 Pour l'application des MTSOL, la mise en œuvre se fera sur un primer frais.

Délai de mise en œuvre après mélange	20 Minutes à 20°C
Force d'adhérence Selon norme EN 13892-8	4,3 N/mm ² soit 4.3 MPa
Viscosité à 20°C	500 cps
Classement au feu:	Bfl-s1
Point d'éclair	> 60°C

MTPRIMER N

Fiche technique

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 05.



Faibles émissions de COV/AMC (Composés Organiques Volatils/ Contamination Moléculaire Aéroportée) selon la classe de propreté internationale ISO 14644-8ème partie.



Perméabilité aux liquides. Assure un joint imperméable protégeant le béton et la nappe phréatique des fuites d'eau et des produits polluants l'environnement.



Faibles émissions de particules selon la norme internationale ISO 14644-1.



Résiste au feu. Veuillez-vous référer au rapport individuel.



La résistance mécanique est définie par type (charge de transport, type de pneumatiques, zone de contact) et la fréquence d'exposition.



Disponible dans toute une gamme de couleurs.



Convient comme système de revêtement de sol pour l'industrie alimentaire. Veuillez-vous référer au contrat individuel.



Faible odeur permettant une application confortable.



La résistance au glissement est toujours fonction de la conception de la surface. L'environnement spécifique définit les limites. Plusieurs finitions peuvent être réalisées. Veuillez-vous référer au rapport individuel.

PRIÈRE DE NOUS CONSULTER POUR CHAQUE CAS PARTICULIER.

Nous vous remettons pour votre problème, toutes les indications nécessaires à la réalisation d'un travail efficace dont le résultat final dépend cependant d'autres éléments que du choix du produit lui-même et notamment du soin apporté à l'application.

La présente notice vise précisément à vous informer utilement à cet effet et notre responsabilité ne peut être engagée, qu'à la condition expresse que soient scrupuleusement respectées toutes les prescriptions, indications, consignes, etc. Contenues dans la présente notice.

Nous conseillons toujours des essais préalables dans les conditions exactes de service et nous fournissons, sur demande, éprouvettes et échantillons pour essais. La reproduction même partielle de la présente ne peut être réalisée qu'avec notre autorisation expresse.



MTP Sols

LA SOLUTION POUR VOS SOLS.

MTP Sols S.A.S. au capital de 20 200 € - Chemin de la Vallée - 80230 Saigneville
Tél : 03 22 25 89 91 - Fax : 03 22 29 97 74 - contact@mtpsols.fr - www.mtpsols.fr

R.C.S. ABBEVILLE : 504 004 755 - APE 2016Z - SIRET 504 004 755 00014 - N°TVA FR05504004755