



# MTFilm AD

## FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 02/11/2022 – Date d'impression : 02/11/2022 – Version 1

### 1. DÉFINITION

Enduit synthétique imperméable, anti-poussière et **antidérapant** bicomposant à base de résine époxy modifiée, sans solvant.

Le MTFilm AD est utilisé pour le classement **Ipru CSTB** pour Le **MTP Sol 5000 AD – PV n° 20-26082381**  
Classement performancier : **P/M 3.4.4.4 P/C 3.3.3.3**

### 2. DESTINATION

Destiné principalement à la protection des sols et autres ouvrages exposés à la corrosion et à l'abrasion, le MTFilm AD s'applique sur béton neuf ou ancien et sur les MTSol, MTFlex ou MTFilm nécessitant un revêtement antidérapant.

**Les qualités du MTFilm en particulier son imperméabilité, sa facilité de nettoyage et de désinfection en font un revêtement idéal pour l'utilisation dans les mondes de l'industrie agro-alimentaire, chimique, pharmaceutique, électronique ou pour les sols du monde la construction et du bâtiment ou les sols du monde des activités tertiaires.**

### 3. PRÉSENTATION

Le MTFilm AD est livré en 3 composants pré-dosés en teinte neutre.

Kit de MTFilm AD	6,5 kg	26 kg
Solution	3,815 kg	15,260 kg
Durcisseur	1,185 kg	4,740 kg
Charges	1,500 kg	6,000 kg

#### Teintes RAL

MTFilm AD peut être coloré à partir de pâte pigmentée MTP Sols à raison de 1 kg pour 1 kit de 6,5 kg de MTFilm. De nombreuses teintes RAL sont disponibles. Des variations de teinte peuvent avoir lieu au contact de certains produits mais celles-ci sont sans incidence sur la tenue du revêtement.

Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé entre 10 et 30°C.

### 4. MISE EN ŒUVRE

#### 4.1 Préparation du support

Le support doit être réceptionné selon les exigences du DTU 54.1.



MTP Sols

LA SOLUTION POUR VOS SOLS.

Celui-ci, qu'il soit jeune ou ancien, doit être sec, solide, portant, légèrement rugueux et exempt de laitance ainsi que de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence tels que graisses, huile, résidus de colle, peintures ou similaires. Le support béton doit être préalablement préparé par des moyens mécaniques appropriés tels que rabotage, grenailage, sablage ou ponçage. Il doit être de bonne qualité, d'un aspect de surface plan et finement taloché et protégé contre les remontées d'eau.

Après cette préparation, la résistance à l'arrachement du support doit être supérieure à 1,5 N/mm<sup>2</sup>.

#### **4.2 Application**

Avant d'appliquer le produit, il faut complètement éliminer la poussière et toutes les particules friables non adhérentes de toutes les surfaces, de préférence à l'aide d'un aspirateur industriel.

Vérifier également la teneur en humidité du support et le point de rosée.

L'humidité du béton ne doit pas être supérieure à 4.5% et la température du support doit être au minimum supérieure de 3°C au point de rosée.

#### **4.3 Mise en œuvre du produit**

- Mélanger mécaniquement les composants du MTFilm AD. Dans un premier temps, remuer la solution de manière homogène avant utilisation. Ajouter ensuite la totalité de la quantité du durcisseur et mélanger mécaniquement au moins 3 minutes avec un malaxeur à vitesse lente (environ 300 tours/min). Éviter un mélange trop long et trop rapide afin de minimiser l'occlusion d'air. Ajouter la pâte pigmentée et les charges, homogénéiser le mélange de nouveau. Une dilution du produit est possible à 10% en poids.

- Appliquer une couche de MTFilm AD à la raclette caoutchouc et au rouleau polyester microfibre à raison de 0,150 à 0,200 kg/m<sup>2</sup>.

La température ambiante ainsi que celle du support jouent un rôle primordial dans la mise en œuvre des résines époxy. En effet, à basses températures, la réaction chimique entre la solution et le durcisseur est ralentie, par conséquent, la durée de vie du mélange en pot, le temps de durcissement et le temps ouvert sont rallongés. La viscosité du produit étant plus élevée, la consommation augmente. A contrario les températures élevées accélèrent la réaction chimique entre la solution et le durcisseur et les temps cités précédemment diminuent. Pour un durcissement complet du MTFilm AD, la température moyenne du support et de l'air ambiant ne doit pas descendre en dessous de la température minimum mentionnée pour la mise en œuvre. Le contact de l'eau pendant le durcissement de la résine peut entraîner des blanchiments de surface et/ou rendre le revêtement collant. C'est pourquoi, une fois l'application réalisée, le revêtement devra être protégé de toute projection d'eau pendant au moins 24h.

#### **4.4 Nettoyage des outils**

Nettoyer les outils et le matériel d'application avec le MTDiluant ECO immédiatement après leur usage. Le produit durci ne peut être enlevé que par voie mécanique.

---

## **5. CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES**

### **Classification AFNOR (T360005)**

Famille I Classe 6b

### **COV**

Conforme à la directive européenne 2004/42/EG et contient moins de COV que la limite autorisée (Stage 2, 2010). En accord avec la directive européenne 2004/42, la quantité de COV maximale acceptable pour un produit catégorie IIAj est de 500g/L. La quantité de COV du MTFilm AD est < 500 g/L (pour le produit prêt à l'emploi).

### **Hygiène et Sécurité**

Étiquetage conforme aux directives européennes en vigueur. Consulter la fiche de données de sécurité correspondante.



**MTP Sols**

**LA SOLUTION POUR VOS SOLS.**

## 6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Délai de mise en œuvre après mélange à 20°C</b>	20 minutes	
<b>Température d'application</b>	10 à 30 °C	
<b>Intervalle entre chaque couche</b>	8 heures mini 24 heures maxi	
<b>Densité</b>	1,4	
<b>Force d'adhérence selon EN 13892-8</b>	4,3 N/mm <sup>2</sup> ou 4,3 MPA (Supérieure à la cohésion du support)	
<b>Classement au feu: selon EN 13501-1:2007</b>	Bfl-s1	
<b>Résistance à la compression selon EN 13892-2</b>	308 kg/cm <sup>2</sup>	
<b>Résistance à la flexion selon EN 13892-2</b>	349 kg/cm <sup>2</sup>	
<b>Résistance à l'abrasion</b> Taber roue H22 charge de 1000 grammes	Nombre de tours :	Perte en masse en g :
	500	0,79 usure moyenne
	1000	1,73 usure moyenne
<b>Glissance selon NORME EN 13036-4-2004</b>	VEP58	
<b>Résistance à la température</b>	50°C en continu	
<b>Composés volatils</b> Pourcentage de matières volatiles mesuré Après 1 mois de durcissement à 20°C	< 0,1 %	
<b>Porosité</b>	Nulle	
<b>Point éclair</b>	Supérieur à 55°C	
<b>Délai de mise en service (20°C)</b>	Mécanique : 36 Heures Chimique : 72 Heures	

## Résistance à la corrosion chimique

Le MTFILM AD résiste aux déversements d'eau chaude à 60-70°C.

**R : Résiste**

**RL : Résistance Limitée**

**NR : Ne résiste pas**

RÉSISTANCES DU MTFilm AD AUX :	À 20°C	À 50°C
<b>ACIDES</b>		
Acide acétique à 10 %	R	R
Acide chloracétique 10 %	R	R
Acide chlorhydrique 33 %	R	R
Acide citrique 10 %	R	R
Acide fluorhydrique 1 %	R	RL
Acide lactique 2 et 5 %	R	R
Acide nitrique à 5 %	R	RL
Acide sulfurique à 50 %	R	R
Acide sulfurique à 70 %	R	R
Acide formique 10 %	R	RL
<b>ALCALIS, SELS ET SOLUTIONS SALINES</b>		
Ammoniac	R	R
Ammoniaque à 25 %	R	R
Chlorure de sodium (sol. 25 %)	R	R
Carbonate d'ammonium (sol. 25 %)	R	R
Nitrate d'ammonium (sol. 50 %)	R	R
Potasse caustique à 20 %	RL	NR
Soude caustique à 50 %	R	NR
Sulfate de potassium (sol. 10%)	R	R
Chlorate de soude jusqu'à 25 %	NR	NR
<b>SOLVANTS &amp; DIVERS</b>		
Acétone	NR	NR
Acétate d'éthyle	RL	NR
Alcool éthylique	R	R
Alcool furfurylique	RL	NR
Chloroforme	R	RL
Chlorure de benzyle	R	R
Essence	R	R
Furfurol	RL	NR
Pétrole	R	RL
Trichloréthylène	R	R
Xylène	R	R
Butanol	R	R
Huiles alimentaires	R	R
Eau distillée	R	R
Lessive de blanchiment	R	R
Pyridine 2%	R	RL


**NOTA : Ces résultats sont donnés à titre indicatif. Liste non limitative. Pour autres produits nous consulter.**



**MTP Soils**

LA SOLUTION POUR VOS SOLS.

Marquage CE selon EN 13813

	
MTP Sols 43, rue Denis Papin 47240 Bon Encontre	
22	
DOP MTFilm AD	
EN 13813:2002	
Revêtement synthétique pour une utilisation dans les bâtiments en intérieur EN 13813 SR-B4,3-AR0,2-IR20	
Caractéristiques essentielles	Performances
Comportement au feu	Bfl-s1
Libération de substances corrosives	SR
Perméabilité à l'eau	NPD
Résistance à l'abrasion	AR0,2
Résistance à l'arrachement	B4,3
Résistance aux impacts	IR20
Isolation phonique des bruits de pas	NPD
Absorption phonique	NPD
Isolation thermique	NPD
Résistance chimique	NPD



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

NPD = valeur non indiquée (no performance determined)  
Performances mesurées dans le système MTFilm AD



Faibles émissions de COV/AMC (Composés Organiques Volatils/ Contamination Moléculaire Aéroportée) selon la classe de propreté internationale ISO 14644-8ème partie.



Convient comme système de revêtement de sol pour l'industrie alimentaire. Veuillez-vous référer au contrat individuel.



Perméabilité aux liquides. Assure un joint imperméable protégeant le béton et la nappe phréatique des fuites d'eau et des produits polluants l'environnement.



Faibles émissions de particules selon la norme internationale ISO 14644-1.



La résistance au glissement est toujours fonction de la conception de la surface. L'environnement spécifique définit les limites. Plusieurs finitions peuvent être réalisées. Veuillez-vous référer au rapport individuel.



Disponible dans toute une gamme de couleurs.



La résistance mécanique est définie par type (charge de transport, type de pneumatiques, zone de contact) et la fréquence d'exposition.



Résiste au feu. Veuillez-vous référer au rapport individuel.



Faible odeur permettant une application confortable.

## PRIÈRE DE NOUS CONSULTER POUR CHAQUE CAS PARTICULIER.

Nous vous remettrons pour votre problème, toutes les indications nécessaires à la réalisation d'un travail efficace dont le résultat final dépend cependant d'autres éléments que du choix du produit lui-même et notamment du soin apporté à l'application.

La présente notice vise précisément à vous informer utilement à cet effet et notre responsabilité ne peut être engagée, qu'à la condition expresse que soient scrupuleusement respectées toutes les prescriptions, indications, consignes, etc. Contenues dans la présente notice.

Nous conseillons toujours des essais préalables dans les conditions exactes de service et nous fournirons, sur demande, éprouvettes et échantillons pour essais. La reproduction même partielle de la présente ne peut être réalisée qu'avec notre autorisation expresse.



MTP Sols

LA SOLUTION POUR VOS SOLS.

MTP Sols S.A.S. au capital de 20 200 € - 43, rue Denis Papin 47240 Bon Encontre  
F. + 33 (0)5 33 06 99 02 M. +33 (0)6 33 77 03 01- contact@mtpsols.fr - [www.mtpsols.fr](http://www.mtpsols.fr)  
R.C.S. Agen : 504 004 755 - APE 2016Z- SIRET 504 004 755 00022- N°TVA FR05504004755